



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Sellador impermeable multiusos flexible DAP® ULTRA CLEAR – 5.0 fl oz y 2.8 fl oz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DAP® ULTRA TRANSPARENTE SELLADOR IMPERMEABLE MULTIUSOS FLEXIBLE es un sellador ultraelástico y ultratransparente de alto rendimiento ideal para sellar una amplia variedad de superficies y proyectos. ULTRA CLEAR es transparente como el cristal, lo que permite que la belleza de la superficie brille y proporciona un acabado uniforme. Es más transparente que la silicona y no amarillea, no se agrieta, no se desmorona, no se desintegra ni se desintegra con el tiempo, lo que proporciona un sellado 100 % impermeable y resistente a la intemperie. Se adhiere a superficies mojadas o húmedas, es resistente al agua o la lluvia de inmediato y tiene una fuerte adhesión en múltiples superficies. ULTRA CLEAR se mantiene flexible y a prueba de grietas incluso en climas fríos, para un sellado duradero y de larga duración. Pintable. Uso interior/exterior.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Tubo de 5.0 fl oz (147 ml)	Claro	7079818387
Tubo de 2,8 fl. oz. (82.8 ml)	Claro	7079800952

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Se adhiere a superficies mojadas o húmedas.
- Se mantiene transparente y no amarillea.
- Más transparente que la silicona
- Ultra flexible y resistente a las grietas, incluso en climas fríos.
- Listo para resistir la lluvia o el agua de inmediato: no se desgasta.
- Sello 100% impermeable y resistente a la intemperie.
- No se agrieta, no se desmorona, no se encalla, no forma burbujas ni se rompe.
- Fuerte adhesión a múltiples superficies
- El sellador curado es resistente al moho.
- Pintable únicamente con pintura látex.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

- Uso interior/exterior

USOS SUGERIDOS

USO PARA SELLAR :

- | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| • Ventanas | • Penetraciones en el techo | • Tragaluces |
| • Puertas | • Herpes | • Fregaderos |
| • Vía muerta | • Alero | • Duchas |
| • Recortar | • Conductos | • Tinas |
| • Canalones | • Respiraderos | • Encimeras |
| • Brillante | | |

SE ADHIERE A:

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| • Asfalto | • Fórmica [®] | • Ladrillo |
| • Madera – pintada y sin pintar | • Laminado | • Piedra |
| • Aluminio | • La mayoría de los plásticos | • Estuco |
| • La mayoría de los metales | • Vaso | • Yeso |
| • Vinilo | • Cerámico | • Paneles de yeso |
| • Plexiglás [®] | • Porcelana | • La mayoría de los demás materiales de construcción comunes |
| • Lexan [®] | • Teja | |
| • ABS, PVC | • Cemento de fibra | |
| • Fibra de vidrio | • Concreto | |
| | • Mortero | |

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique en temperaturas superiores a 20°F.
- No apto para uso continuo bajo el agua ni para defectos en la superficie.
- Para superficies plásticas, realizar pruebas en áreas poco visibles para asegurar la compatibilidad.
- El tamaño de la junta no debe superar los 3/8" de ancho por 3/8" de profundidad. Para juntas más profundas de 3/8", utilice material de refuerzo de espuma.
- Conservar el producto lejos del calor o el frío extremos.

APPLICATION

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, estructuralmente sólida y libre de masilla vieja, suciedad y otros materiales extraños.

Aplicación del producto

1. Aplique en temperaturas superiores a 20°F.

25/02/2019



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada al aplicar el producto en interiores y evite trabajar cerca de fuentes de calor excesivo, chispas, llamas abiertas y cualquier fuente de ignición. Use guantes y protección para los ojos. Use ropa que evite el contacto con la piel.
3. Retire la tapa y corte la boquilla en un ángulo de 45° según el tamaño de cordón deseado.
4. Aplique sellador en la junta, espacio o grieta.
5. No se requiere ni se recomienda usar herramientas. Si se desea usar herramientas, alise con una herramienta de acabado antes de que el sellador forme una película (aprox. de 5 a 10 min.).
6. Limpie el exceso de sellador sin curar con alcohol mineral. No utilice alcohol mineral para limpiar la piel. El sellador curado debe cortarse o raspase.
7. No es necesario pintar. Si va a pintar, deje que el sellador se seque durante 24 horas (más tiempo en condiciones climáticas frías o húmedas) antes de pintar solo con pintura de látex.
8. Vuelva a sellar el tubo para guardarlo y reutilizarlo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas sin curar	
Apariencia/Consistencia	Pasta que se puede aplicar con pistola y que no se descuelga
Base de polímero	Caucho sintético
Material de relleno	No aplicable
Volátil	Hidrocarburo, xileno
Porcentaje de sólidos por peso	55%
Densidad (lb por galón)	7.5
Olor	Disolvente fuerte
Limpieza	Alcoholes minerales
Punto de ignición	81 °F
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	No se congelará
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cobertura	29 pies lineales con un diámetro de cordón de 3/16" para un tubo de 5.0 fl oz 15 pies lineales con cordón de 3/16" de diámetro para tubo de 2.8 fl oz
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	De 20 °F a 120 °F (-7 °F a 49°F)
Tiempo de mecanizado (tiempo de trabajo)	5-10 minutos
Tiempo libre de tachuelas	10 minutos
Secado completo	7 días
Regreso al horario de servicio	Inmediato
Flecha vertical (ASTM D2202)	0.15"



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Propiedades típicas de rendimiento del curado	
Rango de temperatura de servicio	-40°F a 200°F (-40°C a 93°C)
Tiempo de preparación del agua	Inmediato
Tiempo de preparación de la pintura	24 horas
Resistencia al moho	La masilla curada es resistente al moho y a los hongos.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Elimine el exceso de sellador sin curar de las superficies y herramientas con alcoholes minerales. El exceso de sellador curado debe eliminarse cortando o raspando. No utilice alcoholes minerales ni ningún otro solvente para limpiar la piel. Lave la piel con agua y jabón. Vuelva a sellar el tubo para guardarlo y reutilizarlo.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad (SDS) para obtener información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una SDS visitando nuestro sitio web en dap.com o llamando al 888-DAP-TIPS.

SEGURIDAD

GARANTÍA: DAP proporcionará un producto de reemplazo o reembolsará el precio de venta si el producto no funciona cuando se utiliza según las instrucciones dentro del año posterior a la compra. Llame al 888-DAP-TIPS con el recibo de compra y el envase del producto a mano para coordinar el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricado por: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y haga clic en "Ask the Expert"

Información para pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.

Formica es una marca registrada de The Diller Corporation.

Plexiglas es una marca registrada de Arkema France.

Lexan es una marca registrada de Sabic Global Technologies BV