TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Scellant et bouche-pores au latex élastomère pour béton texturé DAP®

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le scellant et bouche-pores au latex élastomère de qualité supérieure pour béton texturé DAP® convient à la réparation et au scellement des fissures et des joints dans le béton, la maçonnerie, la pierre, les blocs de béton et la brique. La finition grise texturée se marie parfaitement avec le béton et offre une excellente durabilité en extérieur. Forme un joint durable, 100 % étanche et résistant aux intempéries. Peut être peint en 2 heures. Facile à nettoyer à l'eau, il ne tache pas et ne déteint pas sur la surface d'application. Utilisation intérieure/extérieure.

EMBALLAGE	COULEUR	UGS	CUP
Cartouche de 300 mL (10,1 oz liq.)	Gris texturé	7079874332	070798743328

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & AVANTAGES

- Remplit et scelle les fissures et les trous dans les surfaces en béton.
- Prêt à l'emploi – ne nécessite aucun mélange ni additif.
- Une fois durci, il fournit une réparation durable et résistante aux carburants, au sel, aux graisses et aux huiles
- Le scellant durci est résistant à la moisissure
- Joint 100 % étanche et résistant aux intempéries
- Excellente adhérence et flexibilité pour un joint durable
- Texturé pour se fondre dans les surfaces en béton et en maçonnerie
- Nettoyage facile à l'eau et faible odeur
- Sans taches ni coulures
- Peut être peint en deux heures
- Résistant à la circulation des véhicules et des piétons
- Extérieur et intérieur

TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

UTILISATIONS SUGGÉRÉES

REMPLISSAGE ET SCELLEMENT DE FISSURES ET DE TROUS DANS :

- les surfaces en béton;
- les terrasses en béton;
- les marches en béton;
- les fondations aériennes;
- les allées en béton;
- les trottoirs en béton;
- les sols de garage en béton.

ADHÈRE AUX MATÉRIAUX SUIVANTS :

- au béton;
- au mortier;
- à la brique;
- à la pierre;
- aux blocs de béton;
- au stuc;
- au bois;
- à la plupart des métaux;
- aux autres matériaux de construction.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Appliquez à une température supérieure à 4 °C (40 °F) N'appliquez pas le produit lorsque de la pluie ou une période de gel sont prévues.
- Ne convient pas à un usage immergé continu.
- La taille des joints ne doit pas dépasser 1,27 cm (½ po) de large sur 1,27 cm (½ po) de profondeur. Si la profondeur du joint dépasse 1,27 cm (½ po), utilisez une tige de soutien en mousse. Laissez sécher le produit 24 heures avant de l'exposer directement à l'eau.
- Utilisable par les piétons et les véhicules après 24 heures (minimum).
- Sèche complètement en 2 à 4 jours, en fonction des conditions de température, d'humidité et de la profondeur de remplissage.
- Conservez le scellant loin des sources de chaleur ou de froid extrêmes.

TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

APPLICATION

Préparation de la surface

La surface doit être propre, sèche, structurellement saine et exempte de tout de matériau étranger.

Application du produit

1. Appliquer le produit par des températures supérieures à 4 °C (40 °F). Évitez d'appliquer si une période de pluie ou de gel est prévue dans les 24 heures. Des températures plus froides et une humidité plus élevée ralentiront le temps de séchage.
2. Coupez l'extrémité du bec à un angle de 45° selon la taille de cordon désirée.
3. Chargez la cartouche dans le pistolet à calfeutrer.
4. Remplissez les fissures et les espaces avec le scellant.
5. Par la suite, il est possible d'obtenir un remplissage plus uniforme ou une application d'apparence plus nette en travaillant délicatement le produit avec une truelle ou un couteau à mastic.
6. Laissez sécher le produit 24 heures avant de l'exposer directement à l'eau (peut prendre plus longtemps dans des environnements frais ou humides).
7. Peut être peint après 2 heures de séchage (peut prendre plus longtemps dans des environnements frais ou humides) avec des peintures au latex ou à l'huile.
8. Nettoyez l'excès de scellant humide avec une éponge humide avant qu'il ne durcisse (30 minutes).
9. Nettoyez l'excès de scellant humide avec une éponge humide avant qu'il ne durcisse. Le surplus de scellant durci devra être coupé ou raclé. Rebouchez la cartouche pour une utilisation ultérieure. Conservez le tube loin des sources de chaleur ou de froid extrêmes.

TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES

Propriétés physiques types du produit non durci	
Apparence/consistance	Pâte lisse et crémeuse
Base polymère :	Émulsion acrylique
Bouche-pores :	Carbonate de calcium
Volatilité :	Eau
Poids en % de matière solide	73 % en poids
Densité (lb par gallon)	11,7 lb/gallon
Odeur	Très faible
Nettoyage	Eau
Point d'éclair	100 °C
Stabilité au gel et au dégel :	Passe 5 cycles
Durée de conservation	12 mois
Couverture	16,76 m (55 pieds linéaires) avec un cordon de 0,48 cm (3/16 po) de diamètre
Propriétés d'application types	
Plage de température d'application :	4 °C à 37 °C
Temps de façonnage (temps de travail)	10 minutes
Temps sec hors poisse	30 minutes
Temps de durcissement complet	2 à 4 jours
Temps avant remise en service	24 heures
Affaissement vertical (D2202)	0.127
Propriétés types du produit une fois durci	
Plage de température d'utilisation :	-28 °C à 82 °C
Temps avant étanchéité à l'eau	24 heures
Temps avant application de peinture	2 heures

TECHNICAL DATA SHEET

2400 Boston Street |Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE

Nettoyez l'excès de scellant non sec avec une éponge humide avant qu'il ne durcisse (30 minutes environ). Le surplus de scellant durci doit être coupé ou raclé. Lavez-vous les mains et nettoyez les outils avec de l'eau tiède et du savon. Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.

SÉCURITÉ

Consulter l'étiquette du produit ou la fiche de données de sécurité (FDS) pour obtenir des informations relatives à la santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site Web à Dap.com ou en composant le 888-DAP-TIPS.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE : Si le produit n'offre pas un rendement satisfaisant lorsqu'il est utilisé conformément aux directives, composez le 888-DAP-TIPS pour demander le remplacement du produit ou le remboursement de son prix d'achat. DAP Canada n'est pas responsable de tout dommage accessoire ou indirect.

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Informations d'utilisation : Appelez au 1 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.ca et cliquez sur « Demander à un expert »

Renseignements sur les commandes : 1 800 668-9397 ou 416 321-1522

Numéro de télécopieur : 1 416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP à l'adresse dap.ca