



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Sellador adhesivo para cocina y baño de primera calidad KWIK SEAL PLUS® de DAP® – Transparente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador adhesivo para cocina y baño de primera calidad KWIK SEAL PLUS® de DAP® contiene protección antimicrobiana del producto con **tecnología MoldGuard** para combatir el crecimiento de bacterias que causan manchas y olores, moho y hongos en el sellador. El sellador es fácil de limpiar y permanece más limpio entre una y otra limpieza. El sellador siliconizado de látex acrílico KWIK SEAL PLUS® brinda una adhesión firme y excelente flexibilidad que es un sello 100% a prueba de agua y grietas alrededor de bañeras, lavamanos/fregaderos, duchas, encimeras, protectores contra salpicaduras e instalaciones fijas. Es fácil de aplicar, se puede pintar, tiene poco olor y se puede limpiar con agua. Uso en interiores.



EMPAQUE	COLOR	UPC
Cartucho de 10.1 oz. líq. (300 mL)	Transparente	7079818516
Tubo de 5.5 oz. (162 ml)	Transparente	7079818546

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- La **tecnología MoldGuard** combate el crecimiento de manchas y bacterias que causan olores, moho y hongos en el sellador.
- Sello 100% a prueba de agua
- Resistente a las fracturas
- Se puede pintar
- Limpieza fácil con agua
- Poco olor
- Cumple con las normas de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Uso en interiores



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

USOS SUGERIDOS

IDEAL PARA CALAFATEAR Y SELLAR:

- Bañeras
- Duchas
- Lavamanos/Fregaderos
- Protectores contra salpicaduras
- Tocadores
- Encimeras
- Instalaciones fijas
- Sellado alrededor de tuberías
- Reparación de baldosas sueltas

SE ADHIERE A:

- Madera – pintada y sin pintar
- Cerámica
- Porcelana
- Vidrio
- La mayoría de los metales
- La mayoría de los plásticos
- Fibra de vidrio
- Paneles de yeso
- yeso
- Granito
- Mármol cultivado
- Ladrillo
- Piedra
- La mayoría de los materiales comunes de construcción

PARA MEJORES RESULTADOS

- Aplique a temperaturas superiores a 40° F (4° C).
- No se recomienda para uso continuo bajo el agua, superficies de alta temperatura ni defectos de la superficie.
- El tamaño de la junta no debe exceder de 3/8" (9.5 mm) de ancho por 3/8" (9.5 cm) de profundidad. Si la junta excede 3/8" (9.5 mm) de profundidad, utilice material de varilla de respaldo.
- **El sellador es blanco al aplicarlo y transparente cuando seca en 7 a 14 días dependiendo de la profundidad de la junta, la temperatura y la humedad.**
- **Espere 18 horas antes de exponer al agua.**
- Almacene el sellador alejado del calor o del frío extremos.

APLICACIÓN

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, estructuralmente sólida y libre de todo material extraño. Se recomienda alcohol de frotar para retirar la película de jabón y suciedad.

Aplicación del producto

1. Si usa el tubo para comprimir, retire la tapa y recorte la boquilla a un ángulo de 45° para el tamaño de cordón que desee.
2. Si usa el cartucho, corte la boquilla en un ángulo de 45° según el tamaño de cordón deseado, perforo el sello de aluminio interno y cárguelo en la pistola de calafateo.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

3. Si es necesario, trabaje o alise el cordón de masilla con un implemento para acabado antes de que la masilla forme película.
4. Limpie el exceso de masilla mojada con una esponja húmeda antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia.
5. **Deje que la masilla seque transparente antes de pintar con pintura de látex o a base de aceite.**
6. **Espere 18 horas antes de exponer al agua.**
7. Vuelva a sellar el envase para guardar y reutilizar.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Propiedades físicas típicas cuando el sellador no está curado	
Apariencia/Consistencia	Pasta que se puede aplicar con pistola y no se deforma
Base de polímero	Copolímero acrílico
Masilla para rellenar	No es aplicable
Volátil	Agua
Porcentaje de sólidos por peso	61%
Densidad (lb por galón)	8.7
Olor	Muy suave
Limpieza	Agua
Punto de ignición	>212° F (100° C)
Estabilidad a la congelación/descongelación (norma C1183 de la ASTM)	Pasa 5 ciclos
Vida útil en el contenedor	12 meses
Cubrimiento	10.1 onzas líquidas (299 ml): 55 pies (17 m) lineales con un cordón de 3/16" (4.8 mm) de diámetro 5.5 onzas líquidas (162.6 ml): 30 pies (9.1 m) lineales con un cordón de 3/16" (4.8 mm) de diámetro
Propiedades de la aplicación típica	
Rango de temperatura para la aplicación	40° F a 120° F (4° C a 49° C)
Tiempo para trabajarlo con implemento	15 minutos v
Tiempo de secado/sin adherencia al tacto	30 minutos
Tiempo para volver a utilizar el servicio	18 horas
Curado completo	7 -14 días
Deformación vertical (norma D2202 de la ASTM)	0.05" (3.8 mm)
Propiedades de rendimiento típicas cuando está curado	
Rango de temperatura de servicio	-20° F a 150° F (-29° C a 66° C)
Tiempo de espera para ser expuesto al agua	18 horas



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Tiempo de espera para ser pintado	7-14 días (cuando el sellador se torne transparente)
Resistente a los hongos	La tecnología MoldGuard combate el crecimiento de manchas y bacterias que causan olores, moho y hongos en el sellador.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el exceso de masilla mojada con una esponja húmeda antes de que forme una película. El exceso de masilla seca se debe cortar o raspar. Lávese las manos y limpie los implementos con agua jabonosa tibia. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o frío extremos.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto o la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para la información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja de datos de seguridad (SDS) visitando nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al **888-DAP-TIPS**.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO: Los términos de la garantía están disponibles en dap.com/warranty. Llame al (888)-DAP-TIPS para obtener una copia escrita gratis.

IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Fabricante: DAP Global Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al 888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en "Ask the Expert"

Información sobre pedidos: 800-327-3339 u orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224